



**Мастер-класс
«Изготовление шелкового
шарфа с войлоком
в технике нуновойлок»**

Нуновойлок/Нунофелтинг (от англ. "Nuno felting") – это техника приваливания волокон шерсти к различным натуральным тканям, самая распространенная из которых – шелк. Родиной нунофелтинга считается Япония. Самые распространенные изделия в технике нунофелтинг - шарфы.

Для изготовления шелкового шарфа с войлоком необходим шелк натуральный, низкой плотности, например шелковый шифон, шелковый крепжоржет, газ. Низкая плотность ткани способствует быстрому внедрению шерсти в ткань. Чем плотнее ткань, тем труднее шерсть внедряется в нее. Для того, чтобы шарф был комфортным в носке, необходимо использовать шерсть высокой степени обработки, например фабричный топс, желательно с толщиной волоса шерсти до 18 микрон. Из шерсти вначале изготавливается предвойлок - полуфабрикат войлочного полотна. Узоры, вырезанные из предвойлока, вваливаются в шелковое полотно в соответствии с задуманным дизайном шарфа.

Необходимые материалы и сырье для изготовления шарфа:

- Шелковая ткань длиной 2 метра, шириной 60 см или 40 см.
- Шерсть для предвойлока - 50-60 граммов
- Синтетическая ткань длиной 2,3 метра, шириной 70 см.
- Хлопчатобумажные полотенца - 2 шт.
- Мыло без добавок и без запаха, желательно детское - 1 шт.
- Скалка деревянная
- Небольшой таз с теплой водой
- Газетный лист

Мастер-класс «Изготовление шелкового шарфа с войлоком в технике нуновойлок»

Автор – Камала Абдыкадырова

Демонстратор – Нурлан кызы Гульбарчын, с. Лахол Нарынского района Нарынской области

Дизайн и верстка – Айжамал Матоморова

Бишкек – 2013 г.

Изготовление предвойлока

Выложить шерсть ➔


различных цветов,
необходимых для
задуманного рисунка.

Шерсть выкладывается
на газету тонкими
прядями послойно.

После окончания
первого слоя газету
поворнуть.



⬅ Второй слой
выкладывается
перпендикулярно
первому. Таким
образом, первый и
второй слои шерсти
выкладываются крест
накрест.



Разложить на столе ➔
тонкую синтетическую
ткань.



На синтетическую ткань ➔
аккуратно переворачи-
вается газета с
предварительно
выложенной шерстью.
После этого газета
убирается.



⬅ Шерсть аккуратно
смачивается теплой
водой, примерно 35-40
градусов. Воду
набирать
синтетической тканью.



Аккуратно смочить всю ➔
поверхность шерсти.



⬅ Накрыть смоченную
поверхность шерсти
оставшейся частью
синтетической ткани.



Накрывать так, чтобы →
не было видно открытой
поверхности шерсти.



← Поверхность аккуратно
смачивать водой до тех
пор, пока вся
поверхность не станет
равномерно смоченной.
↙ ↓



Излишки воды аккуратно →
промокнуть и отжать в таз.



← Намылить ткань , которой
смачивали шерсть, и
промокнуть всю поверхность
мылом.



Намылить ладони и →
круговыми движениями
водить по смоченной
поверхности, аккуратно
втирая мыло в шерсть.



← Приподнять края синтетической ткани и намыленными ладонями круговыми движениями вовнутрь прибрать края шерсти так, чтобы они не расползались.

Проделать это по →
всему периметру
шерсти. А также
всю поверхность
шерсти.



← Снова накрыть синтетической тканью.

Обработать всю →
поверхность круговыми
движениями.



← Перевернуть заготовку нижней стороной
наверх.




Намылив ладони, →
обработать
круговыми
движениями
вторую сторону.





⇨ Свернуть заготовку в рулон.



Поработать ⇨
сжимающими
движениями по всему
рулону, аккуратно
переворачивая его в
течение 7-10 мин.

⇨ Развернуть рулон



Полоскать заготовку, ⇨
не вынимая ее из
синтетической ткани,
периодически меняя воду.



Отжать аккуратно заготовку, не
выкручивая.





← Раскрыть синтетическую ткань и вынуть из нее предвойлок

Расстелить на столе хлопчатобумажную ткань. Разложить аккуратно на нее влажный предвойлок.



Обернуть края предвойлока x/b тканью.
↓



Завернуть вокруг скалки.
↓



И прокатывающими движениеами несколько раз поработать.



← Раскрыть рулон.



Вынуть предвойлок → из x/b ткани.



Изготовление шелкового шарфа с войлоком

Из предвойлока ➔
вырезать
необходимый узор для
задуманного дизайна.



⬅ Намочить шелковый
кусок ткани.

Разложить шелк на ➔
столе.



Разложить на нем вырезанный ➔
узор из предвойлока.

Закрыть необработанные края
шелка полосками из предвойлока и
намочить предвойлок водой.



Накрыть поверхность
шарфа синтетической
тканью по всей длине.



Намочить поверхность теплой
водой, стараясь, чтобы все детали
из предвойлока промокли.



Удалить излишки воды, ➔
промакивая ее куском
синтетической ткани.



Свернуть шарф ➔
в рулон и завернуть в
х/б полотенце.



⬅ Намыленной
синтетической тканью
обработать всю
намоченную
поверхность шарфа,
уделяя особое
внимание деталям из
предвойлока.



Отложив ткань, ➔
намылить ладони и
круговыми движениями
обработать всю
поверхность изделия.

Катать рулон в течение ➔
15-20 минут, сначала
медленно (первые 10
минут), затем темп
ускорить.



После истечения 20 ➔
минут работы,
развернуть изделие,
следя за тем, чтобы
синтетическая ткань
оставалась на лицевой
стороне шарфа.



Развернуть изделие и ➔
прополоскать в теплой
воде несколько раз,
пока не исчезнет мыло.
↓



➔ Скатать рулон с
другого конца шарфа.



Отжать в клубок. ➔



Катать изделие ➔
в рулоне еще 15-20
минут, энергичными
движениями.




➔ Аккуратно снять
синтетическую ткань
с поверхности шарфа.

Завернуть шелковый шарф ⇒
в х/б ткань.



Свернуть в рулон и промокнуть
по всей поверхности.



Разложить и прогладить ⇒
утюгом в режиме «шелк»
до полного высыхания
изделия.



Дать остыть ⇒
изделию в
развешенном
виде.



